

BOSTIK 2720 MS

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МЯГКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- без растворителей;
- универсальное применение;
- отличная адгезия к большинству материалов;
- устойчивость к УФ – излучению;
- устойчивость к воздействию химикатов;
- высокая прочность;
- высокая эластичность;
- возможность окраски;
- возможность нанесения на влажные поверхности;

СВОЙСТВА

Bostik 2720 MS – это однокомпонентный мягко-эластичный гибридный герметик. Материал отверждается, взаимодействуя с содержащейся в воздухе влагой, при этом образует прочный, эластичный и устойчивый к деформациям шов, обеспечивая надежный барьер для проникновения влаги и воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik 2720 MS Рекомендован для применения внутри и снаружи помещений, для швов подверженных значительной деформации. Применяется для заполнения стыков и соединений в несущих стенах, перегородках и полах. Используется для стыковых соединений при монтаже окон, дверей, герметизации декоративных фасадных панелей и других элементов внешней и внутренней отделки.

Совместим с минеральными, металлическими, деревянными и другими поверхностями.

Одобен для применения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе для помещений предназначенных для хранения пищевых продуктов, без непосредственного контакта с ними.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума и смол или маслосодержащих продуктов;

При герметизации пластиковых поверхностей рекомендуется предварительно проверить адгезию герметика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	MS-полимер
Плотность	1,5 г/см ³
Модуль при 100% растяжении	< 0,4 Н/мм ²
Твердость по Шору, А	25
Упругое восстановление	> 70 % (DIN EN 27389-B-200)
Максимальное поглощение деформационных смещений	25%
Время пленкообразования*	2-3 часа
Скорость отверждения*	2 мм в сутки
Усадка	менее - 3 %
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Устойчивость к воздействию температуры	От -40 °С до +80 °С

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут изменяться.

НАНЕСЕНИЕ

- для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать;
- кромки швов, при необходимости, обклеивается малярной лентой;
- вставьте картридж/фольгированную тубу Bostik 2720 MS в пистолет для герметика, оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения;
- глубина соединения должна иметь правильное соотношение с его шириной. При ширине соединения ≤ 10 мм отношение глубины к ширине соединения должно составлять 1:1. При этом ширина и глубина соединения должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной ≥ 10 мм глубина равна 1/3 части ширины, плюс 6 мм;
- равномерно заполняйте шов герметиком без воздушных включений;
- после нанесения разгладьте получившийся шов смоченным мыльным раствором, шпателем и удалите защитную ленту.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- до высыхания – растворителем;
- после высыхания – механически.

РАСХОД

ШИРИНА ШВА, ММ	ГЛУБИНА ШВА, ММ	РАСХОД 1 УПАКОВКИ 290 МЛ, П.М	РАСХОД 1 УПАКОВКИ 600 МЛ, П.М
5	5	11,6	24
10	10	2,9	6
20	13	1,1	2,3

ХРАНЕНИЕ

- хранить в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
- оптимальная температура хранения от + 5 °C до + 25 °C при нормальной влажности;
- открытая упаковка хранению не подлежит и должна быть использована;
- высота складирования не более 8 рядов;
- срок годности:

Цвет	RAL*	Упак (мл)	Арт.	Срок годности (мес)
Anthrazit (мокрый асфальт)	7015	600	30139420	12
Dunkelbraun (темно-коричневый)	8014	600	30591193	12
Hellgrau (светло-серый)	7036	290	30591192	18
		600	30591190	12
Schwarz (чёрный)	9005	290	30138702	18
		600	30138701	12
Weiss (белый)	9003	290	30591182	18
		600	30591180	12

*Соответствие цветовой палитре RAL является условным. Приведенные номера цветов являются максимально близкими, но не идентичными оттенками.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке
- Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1 коробке



Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственности за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

