BROZEX®

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

УНИВЕРСАЛ М 100

Штукатурная смесь на цементной основе для наружных и внутренних работ М100 Пк3 F75

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивание кирпичных, каменных и бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.).Рекомендуется для внутренних работ в помещениях с любой влажностью, а также для наружных работ.

СВОЙСТВА

Пластичность (легко наносится и разравнивается), прочность, влагостойкость, морозостойкость.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть. При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5°С до +30°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сухую смесь смешать с чистой водой температурой от **+15 до +18°С** в соотношении 0,18-0,24 л воды на 1 кг смеси (**4,5-6 л на мешок 25 кг**) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 5-10 минут и перемешать вторично. **ВНИМАНИЕ!** Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение **2-х часов**.

Нанести растворную смесь набросом или намазыванием, после чего разровнять при помощи правила или шпателя. Толщина нанесения **10-15 мм**, при частичном выравнивании до **20 мм**. Время твердения раствора зависит от толщины слоя, температуры и влажности.



Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпаклевочные смеси **BROZEX**.

СДЕЛАНО В РОССИИ

СОСТАВ

Цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	**18 – 19 кг/м²**
Расход воды на 1 кг сухой смеси	**0,18 – 0,24 л**
Толщина слоя - при сплошном нанесении -при частичном выравнивании	 **10 – 15 мм** **до 20 мм**
Время использования приготовленного раствора	**2 часа**
Прочность при изгибе через 28 суток	**> 3 МПа**
Прочность при сжатии через 28 суток	**>10 МПа**
Морозостойкость	**F75**
Максимальный размер частиц	**0,63 мм**
Цвет	**серый**

ХРАНЕНИЕ

В сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническое описание.

4 607108 992549